

WAT MAG JE VERZAMELEN ?



WAT KAN ER NIET IN?

klei met een lagere maximale baktemperatuur

Restjes van de vloer

als het om te draaien is, klei met groffe chamotte (>0,2mm)
apart houden



Creëren

Maak en oefen zo veel je wil



Verzamel en maak fijn

Verzamel restjes klei, gebroken stukken, afdraaisel. Laat het drogen en breek grote stukken fijn.



Water

Voeg net voldoende (rest)water of kleislib toe. Laat lang genoeg staan.



Gips

Stort uit op een gipsplaat en laat opstijven tot de juiste substantie



Doorslagen en kneden

Met doorslagen meng je tot een consistente massa en gaat de lucht eruit.



Manueel

Combinatie van doorslaan en kneden om de lucht eruit te halen en een homogene massa te verkrijgen.

Met een strengenpers

Een strengenpers zoals de TS20 van Rohde of een shimpo NRA04S mengt de klei en duwt zo veel mogelijk lucht uit de massa maar een beetje lucht blijft altijd zitten

Met een vacuümpers

Een vacuüm pers zoals de Shimpo NVA-04S haal je ook 100% alle lucht uit de klei .

Met een Peter Pugger combimachine

Hiermee kan je droge en natte klei / slib of poederklei en water eerst mengen en nadien door de pers duwen. Het neusje van de zalm voor de grotere ateliers.



Laat ons eens kijken hoe dat in de
praktijk zoals in zijn werk gaat..